

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.,Ltd

<http://en.steeltube-cn.com>

弊社は2001年に設立され、上海の工業団地に工場を持つ炭素鋼鋼管とステンレス鋼鋼管などを製造するメーカーです。

現在 ISO9001:2000、ISO14001:2004、ISO/TS 16949、ドイツのロイド船級協会認定/GL、イタリア船級協会RINA認定などの認定証書を獲得しております。

上海市の“中国一類商品輸出業者”として通関、輸出面でより優勢を持っております。

ステンレス鋼パイプ



①、主な規格 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, TP347, 347H, 310S, S32750, S32760, 904L, S32803

②、主な規格 ASTM A213, ASTM A269, ASTM A312, ASTM A511, ASTM A790
JIS G3446, JIS G3459, JIS G3463
DIN 17456, DIN17458
EN 10216-5

③、ディメンション
外径：6 - 800 mm
厚さ：0.5 - 50 mm
長さ：35 m まで

JIS G3459:

種類の記号	配管用ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3459) 化学成分 (%)						
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
SUS304 TP	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00~11.00	18.00~20.00
SUS304L TP	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00~13.00	18.00~20.00
SUS304H TP	0.04~0.10	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	8.00~11.00	18.00~20.00
SUS316 TP	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00~14.00	16.00~18.00
SUS316L TP	≤0.030	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	12.00~16.00	16.00~18.00
SUS347 TP	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00~13.00	17.00~19.00
SUS321 TP	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00~13.00	17.00~19.00

種類の記号	配管用ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3459) 機械的性質		
	引張強 (N/mm ²)	降伏点 (N/mm ²)	伸び (%)
SUS304 TB	520≤	205≤	35≤
SUS304H TB	520≤	205≤	35≤
SUS304L TB	480≤	175≤	35≤
SUS316 TB	520≤	205≤	35≤
SUS316L TB	480≤	175≤	35≤
SUS321 TB	520≤	205≤	35≤
SUS347 TB	520≤	205≤	35≤

JIS G3446:

種類の記号	構造用ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3446) 化学成分 (%)						
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
SUS304 TKA	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00~11.00	18.00~20.00
SUS316 TKA	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00~14.00	16.00~18.00
SUS321 TKA	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00~13.00	17.00~19.00
SUS347 TKA	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00~13.00	17.00~19.00

種類の記号	構造用ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3446) 機械的性質		
	引張強さ (N/mm ²)	降伏点 (N/mm ²)	伸び (%)
SUS304 TKA	520≤	205≤	35≤
SUS316 TKA			
SUS321 TKA			
SUS347 TKA			

JIS G3463

種類の記号	ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3463) 化学成分 (%)						
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
SUS304 TB	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.030	8.00~11.00	18.00~20.00
SUS304H TB	0.04~0.10	≤0.75	≤2.00	≤0.040	≤0.030	8.00~11.00	18.00~20.00
SUS304L TB	≤0.030	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.030	9.00~13.00	18.00~20.00
SUS316 TB	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.030	10.00~14.00	16.00~18.00
SUS316L TB	≤0.030	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.030	12.00~16.00	16.00~18.00
SUS321 TB	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.030	9.00~13.00	17.00~19.00
SUS347 TB	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.030	9.00~13.00	17.00~19.00

JIS G 3463

種類の記号	機械的性質		
	引張強さ (N/mm ²)	降伏点 (N/mm ²)	伸び (%)
SUS304 TB	520≤	205≤	35≤
SUS304H TB	520≤	205≤	35≤
SUS304L TB	480≤	175≤	35≤
SUS316 TB	520≤	205≤	35≤
SUS316L TB	480≤	175≤	35≤
SUS321 TB	520≤	205≤	35≤
SUS347 TB	520≤	205≤	35≤

連絡先:

Shanghai Tianyang Steel Tube Co., Ltd

No.4638 Jinqian Road, Qianqiao, Fengxian, Shanghai, China

Tel: 0086-21-57596965 Fax: 0086-21-57596916

E-mail: shtyb-elaine@steeltube-cn.com

MSN: tianyangsteeltube1009@live.cn

Website: <http://en.steeltube-cn.com>